

# Presec®



## Presec® A-35 Pega Bloque Hormigón Celular

A-35 - SC25 (Saco de 25 kilos)

### Aplicaciones

Presec® A-35 es una mezcla predosificada en base a cemento y aditivos especialmente diseñada para el sistema constructivo con unidades de hormigón celular, ya que se aplica en bajos espesores y con herramientas específicas.



## Características

### Características Técnicas

Resistencia característica	100 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción (adherencia)	3 kg/cm <sup>2</sup>
Tamaño máximo nominal	0,60 mm
Grado resistencia hidráulica	8 - 9
Retentividad	Grado 1 (>70 %)
Rendimiento	17 +/- 0,5 lt/saco
Dosis de agua	6 lt/saco
Consistencia	Plástica
Espesor de aplicación	2 mm min
Suministro	Saco 25 kg
Duración	6 meses en envase original a partir de la fecha de fabricación

## Recomendaciones

### Campo de Aplicación

- Albañilería de Bloques de Hormigón Celular.

### Preparación del Bloque

- El bloque debe estar libre de cualquier tipo de elementos que impidan una buena adherencia del material como por ejemplo: polvo, material suelto, restos de desmoldante, etc.
- En caso que las condiciones ambientales lo ameriten el bloque se debe humedecer con una brocha con agua.

### Preparación del Producto

- Al homogeneizar el producto sólo utilice agua potable en la cantidad indicada en la ficha.
- Vierta el saco en una batea totalmente estanca, ya que la pérdida de lechada afecta las características finales del producto.
- Agregar el agua y revolver hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos y de consistencia fluida.
- A este producto no se le debe agregar ningún tipo de aditivo o adición.

### Aplicación del Producto

- El producto se debe aplicar con cucharas especialmente diseñadas para este efecto en las caras horizontales y verticales del bloque.
- La corrección de los bloques se debe hacer antes de 5 minutos con un martillo de goma.

### Almacenamiento

- Almacenar en recintos protegidos del sol y la lluvia, en ambiente seco y ventilado.
- Apilar aislado de muros y piso con una altura máxima de 12 sacos.

### Notas

- Resistencia característica: Resistencia a la compresión medida a los 28 días.
- Productos diseñados según NCh 2256/1 "Morteros - Requisitos Generales".
- Todos los valores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
- La calidad final del producto instalado está sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.
- Bandas Granulométricas según NCh 2256/1.
- Producto certificado como prácticamente impermeable según método DICTUC.

### PRODUCTO FABRICADO POR PAREX CHILE LTDA.

Puerto Montt 3235 Renca

Santiago - Chile

Tel: (56 2) 2328 9900 [www.parexchile.cl](http://www.parexchile.cl)



PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.