

Presec®



Presec® T-11 Mortero de Yeso para Nivelación

T11 - SA25 (Saco de 25 kilos)

Aplicaciones

Presec T-11 es una mezcla predosificada de yeso, adiciones y aditivos de fácil aplicación, ya que posee una consistencia fluida. Debido a su óptima adherencia y a su formulación en base a yeso se recomienda para aplicaciones en zonas secas o interiores sin humedad.

Especialmente diseñado para retapes, reparaciones y nivelaciones de pisos que requieren una terminación tipo espejo.



Características

Características Técnicas

Resistencia característica	45 kg/cm ²
Resistencia a la tracción (adherencia)	5 kg/cm ²
Tamaño máximo nominal	0,08 mm
Grado resistencia hidráulica	7 - 8
Retentividad	Grado 1(>70 %)
Rendimiento	25 +/- 0,4 lt/saco
Dosis de agua	16 +/- 0,5 lt/saco
Consistencia	Fluida
Tiempo de Trabajabilidad	30 min
Tiempo tránsito de obra	8 hrs.
Espesor de aplicación	10 mm
Suministro	Saco 25 kg
Duración	6 meses en envase original a partir de la fecha de vencimiento

Recomendaciones

Campo de Aplicación

- Nivelación de losas y radieres interiores con revestimiento posterior y en ambientes secos.
- Nivelación de losas de hormigón armado rígidas.
- Correcciones de nivel en bajos espesores (1 a 3 mm.)

Preparación del Sustrato

- El sustrato debe estar libre de cualquier tipo de elemento que impida una buena adherencia del material, como por ejemplo: restos de desmoldante, lechadas de cemento, yeso, polvo, aceites, pinturas, etc.
- Para limpiar bien la superficie use ácido muriático diluido en razón de 1 es a 10, raspando la superficie con escobillas o escobillones de filamentos duros.
- Posteriormente a esto hidrolavar o lavar con buena presión de agua. Se debe eliminar todo resto de ácido del sustrato.
- Al momento de aplicar el producto el sustrato debe estar húmedo con una condición de SSS (Superficie Saturada Sin brillo Superficial).

Preparación Del Producto

- Al homogeneizar el producto sólo utilice agua potable en la cantidad indicada en el saco.
- Vierta el saco en una batea totalmente estanca, ya que la pérdida de lechada afecta las características finales del producto.
- Agregar el agua y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.
- A este producto no se le debe agregar ningún tipo de aditivo o adición.

Cuidados Posteriores

- Si las condiciones lo ameritan se debe proteger de las corrientes de aire y del sol directo.

PRODUCTO FABRICADO POR PAREX CHILE LTDA.

Puerto Montt 3235 Renca

Santiago - Chile

Tel: (56 2) 2328 9900 www.parexchile.cl



PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.